

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI Primer AP 30 ist eine Einkomponenten-Grundierung für Akemi Silicondichtstoffe zur Verbesserung der Haftung.
- Einsatzgebiet:** AKEMI Primer AP 30 wird zum Grundieren der Fugenflanken vor dem Einbringen von Akemi Silicondichtstoffen auf Untergründen aus Kunststoff wie Hart-PVC oder Resopal eingesetzt. Anwendung im Innen- und Außenbereich in Wand-, Boden- und Deckenfugen zur Verbesserung der Haftung von Dichtstoffen.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Kontaktflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
 2. Mit Pinsel auf den sauberen und trockenen Untergrund auftragen.
 3. Die behandelten Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen.
 4. Nach ca. 30 Minuten Abluftzeit kann der Dichtstoff aufgetragen werden.
 5. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Behälter völlig restentleeren.
- Besondere Hinweise:**
- Zur Vermeidung von Fleckenbildung Primer nicht auf die Sichtflächen auftragen
 - Akemi Primer AP 30 hat keine Haftung auf metallischen oder glasierten Untergründen wie z. B. Fliesen oder Email
 - Werkzeuge können mit Akemi Universal-Verdünnung gereinigt werden
- Lagerung:** Bei kühler Lagerung 6 Monate lagerfähig.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 01.08